



Výrobce: MATADORFIX s.r.o., Kopčianska cesta 24, 852 01 Bratislava, SK
Dovozce: MATADORFIX BOHEMIA s.r.o., P.O. Box 135, 760 01 Zlín, CZ
tel./fax: 577 105 676, 577 158 407, e-mail: matadorfix@matadorfix.cz
www.matadorfix.cz

Mafix

Vuprofix N

dvousložkové polychloroprénové lepidlo
na opravu dopravníkových pásů

Stručná charakteristika:

VUPROFIX N je dvousložkové chloroprénové kaučukové lepidlo na opravu gumových dopravníkových pásů za studena a na lepení obuvnických materiálů. Lepidlo je světlebéžové barvy.

Technické vlastnosti:

Spotřeba: 0,6 - 0,9 kg/m²
Sušina: 14 ± 2 %
Konzistence (Ford ø 8): 90 až 120 sekund
Použitelnost: 12 měsíců ode dne výroby
Složka A: VUPROFIX N
Složka B: síťovadlo Koracür TR 400
Ředidlo: trichlóretylén

Návod na použití:

Lepidlo před použitím je potřeba smíchat se síťovadlem v hmotnostním poměru 100:7, přikrýt a nechat 10 minut reagovat. Připraví se jen takové množství lepidla, které je potřeba na danou práci, protože po smíchání se síťovadlem probíhá chemická reakce a po 4 - 8 hodinách je lepidlo zesíťované a teda již více nepoužitelné. Síťovadlo se totiž působením vlhkosti (i vzdušné) znehodnocuje. Těsně před použitím je potřeba směs znovu promíchat. Na zdrsňené a očištěné plochy se nanese jedna vrstva směsi štětcem nebo stěrkou. Nátěr se nechá schnout do úplného vyprchání rozpouštědla (cca 1 - 2 hodiny). Potom se nanese druhý nátěr, který se schne cca 40 minut. Vrstva lepidla musí být před spojením ještě mírně lepkavá. Natřené plochy se přiloží k sobě a spoj se na několik sekund zalisuje v studeném lisu při specifickém tlaku 0,4 - 0,5 MPa. Spoj doporučujeme namáhat až po 24 hodinách.

V zimním období při teplotách pod + 5 °C doporučujeme lepidlo před aplikací vytemperovat na 18 °C - 20 °C, ne však přímým ohřevem. Kvalita lepidla se snižuje doředováním, a proto jen v případě vysoké viskozity doporučujeme ředit malým množstvím trichlóretylénu.

Čištění:

Nářadí se čisti trichlóretylénem. Při znečištění pokožky doporučujeme použít abrazivní pastu na čištění rukou, např. SOLVIT, apod.

Balení:

Lepidlo se plní do nevratných plechovek o obsahu 5 l (6,3 kg), nebo podle dohody s odběratelem.

Skladování:

VUPROFIX N se skladuje v původních obalech. Skladovací teplota se může pohybovat od + 10°C do + 25°C.

Záruka:

Výrobce zaručuje při dodržení uvedených aplikačních postupů kvalitu spoje po dobu 24 měsíců.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

VUPROFIX N není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201. Při práci s ním je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek je v našich laboratořích testován na dodržování parametrů PND 684 041 - 00. Při použití jiných měřicích zařízení nebo metodik je možné naměření jiných hodnot než těch, které uvádí výše uvedená norma. Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení.

Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.