






# ABRASIVNÍ DESKA


# OBLOŽENÍ ŘEMENIC 60 Černá

-  NR-SBR, černá, vysokojakostní
-  Pro obalování kladek, černá, 60 Shore s vrstvou připravenou pro lepení (VKS)
-  Konkrétně dobře vhodná pro obalování
  - hnacích kladek s průměry překračujícími 300 mm, i pro zpětný chod
  - vratných kladek a navíjecích kladek na dopravnících s vysokým napnutím pásu
-  Tolerance tloušťky podle ISO 3302 ST3
-  Balení viz. Všeobecné informace

Tvrdost [Shore A]:	60 ±5
Hustota [g/cm <sup>3</sup> ]:	1,15
Pevnost v tahu [N/mm <sup>2</sup> ]:	15
Prodloužení při přetržení [%]:	400
Oděr [mm <sup>3</sup> ]	120 (10 N)
Odolnost vůči ozónu:	není odolná
Odolnost vůči povětrnostním vlivům:	není odolná
Olejivzdornost:	není odolná
Odolnost vůči benzínu:	není odolná
Odolnost kyselinám:	středně odolná
Odolnost silným zásadám:	odolná
Oděruvzdornost:	dobře vhodná

## ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT

Médium	dyn. (stat.)	max.	krátkodobě
Vzduch	-30 (-35) °C	+70 °C	+90 °C



## STÁRNUTÍ DLE DIN 53508

Podmínky	Tvrdost	Pevnost	Prodloužení
70h/70 °C	+5 Shore A	-10 %	-15 %

**gumex**

*... pružné partnerství*

## ROTAČNĚ VULKANIZOVANÉ DESKY

Číslo výrobku	Tloušťka mm	Šířka m	Délka m	Povrch	Počet vložek
3665 81508	8	1,4	10	0	
3665 81510	10	1,4	10	0	

### Upozornění:

Tento katalog byl pečlivě sestaven tak, abyste jako zákazník naší firmy získal co nejvíce informací. Informace, obrázky, hodnoty zkoušek a data odpovídají aktuálním technickým normám a jsou výsledkem dlouholetých testů a pokusů. Vzhledem k tomu, že individuální provozní podmínky mají vliv na aplikaci každého produktu, je nutno pokyny uvedené v tomto katalogu považovat za informativní. V každém případě je výlučnou odpovědností zákazníka vyhodnotit své individuální požadavky pro konkrétní případ, jestli jsou specifikované vlastnosti našich produktů dostačující pro zamýšlené použití. Budete-li mít jakékoliv pochyby (např. odolnost vůči chemikáliím), kontaktujte prosím naše kvalifikované inženýry. Použití našich výrobků je na vlastní riziko uživatele. Naše firma nemá žádný vliv na aplikaci a individuální použití. Samozřejmě ručíme za jakost našich produktů v souladu s našimi všeobecnými prodejními podmínkami, které jsou na žádost k dispozici.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. - Všechny vlastnosti uvedené v tomto katalogu jsou informativními hodnotami, které představují průměrné hodnoty na základě našich dlouhodobých zkušeností.

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. & Co KG  
A-2632 Wimpassing, Triester Bundesstraße 26  
Telefon +43 2630 310-0\*, Telefax +43 2630 310 320  
E-Mail: semperflex@semperit.at, Internet: www.semperit.at  
sales@semperflex.cz

26. 1. 2004