






ABRASIVNÍ DESKA

OBLOŽENÍ ŘEMENIC 40 Červená

-  NR-SBR, červená, vysokojakostní
-  Pro obalování kladek, červená, 40 Shore s vrstvou připravenou pro lepení (VKS)
-  Konkrétně dobře vhodná pro obalování
 - hnacích kladek s průměry do 300 mm i pro zpětný chod
 - vratných kladek a navíjecích kladek na dopravnících s malým napnutím pásu
 - přítlačných kladek
-  Tolerance tloušťky podle ISO 3302 ST3
-  Balení viz. Všeobecné informace

Tvrdost [Shore A]:	40 ±5
Hustota [g/cm ³]:	1,06
Pevnost v tahu [N/mm ²]:	16
Prodloužení při přetržení [%]:	600
Oděr [mm ³]:	110 (5 N)
Odolnost vůči ozónu:	není odolná
Odolnost vůči povětrnostním vlivům:	není odolná
Olejivzdornost:	není odolná
Odolnost vůči benzínu:	není odolná
Odolnost kyselinám:	středně odolná
Odolnost silným zásadám:	odolná
Oděruvzdornost:	dobře vhodná

ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT

Médium	dyn. (stat.)	max.	krátkodobě
Vzduch	-40 (-50) °C	+70 °C	+80 °C

STÁRNUTÍ DLE DIN 53508

Podmínky	Tvrdost	Pevnost	Prodloužení
70 h / 70 °C	+5 Shore A	-10 %	-15 %

gumex

... pružné partnerství

ROTAČNĚ VULKANIZOVANÉ DESKY

Číslo výrobku	Tloušťka mm	Šířka m	Délka m	Povrch	Počet vložek
3665 51408	8	1,4	10	0	
3665 51410	10	1,4	10	0	

Upozornění:

Tento katalog byl pečlivě sestaven tak, abyste jako zákazník naší firmy získal co nejvíce informací. Informace, obrázky, hodnoty zkoušek a data odpovídají aktuálním technickým normám a jsou výsledkem dlouholetých testů a pokusů. Vzhledem k tomu, že individuální provozní podmínky mají vliv na aplikaci každého produktu, je nutno pokyny uvedené v tomto katalogu považovat za informativní. V každém případě je výlučnou odpovědností zákazníka vyhodnotit své individuální požadavky pro konkrétní případ, jestli jsou specifikované vlastnosti našich produktů dostačující pro zamýšlené použití. Budete-li mít jakékoliv pochyby (např. odolnost vůči chemikáliím), kontaktujte prosím naše kvalifikované inženýry. Použití našich výrobků je na vlastní riziko uživatele. Naše firma nemá žádný vliv na aplikaci a individuální použití. Samozřejmě ručíme za jakost našich produktů v souladu s našimi všeobecnými prodejními podmínkami, které jsou na žádost k dispozici.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. - Všechny vlastnosti uvedené v tomto katalogu jsou informativními hodnotami, které představují průměrné hodnoty na základě našich dlouhodobých zkušeností.

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. & Co KG
A-2632 Wimpassing, Triester Bundesstraße 26
Telefon +43 2630 310-0*, Telefax +43 2630 310 320
E-Mail: semperfex@semperit.at, Internet: www.semperit.at
sales@semperfex.cz

26. 1. 2004

VŠEOBECNÉ INFORMACE
 FYZIKALNÍ CHEMICKÉ ODOLNOSTI
 NR-SBR
 PARA
 NBR
 CR
 EPDM
 SPECIALITY
 KVALITA, PITNÁ VODA
 IZOLACNÍ ROHOŽE
 PRŮMYSLOVÉ ROHOŽE
 ODOLNÉ VŮČI OPOTŘEBENÍ
 90