



OTERUVZDORNÁ GUMOVÁ TESNIACA DOSKA 7750

rotačne vulkanizovaný elastomér na báze prírodného kaučuku

- farba čierna
- vysoká kvalita na báze prírodného kaučuku s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami
- oteruvzdorná, vysoká pevnosť v ťahu

Fyzikálno-mechanické vlastnosti

Tvrdosť	(Shore A)	60 +/- 5
Hustota	(g/cm ³)	ca. 1,15
Pevnosť v ťahu	(MPa)	17
Ťažnosť	(%)	400
Odolnosť voči oderu	(mm ³)	120
Odolnosť voči vplyvom počasia		nie
Odolnosť voči ozónu		nie
Odolnosť voči UV žiareniu		nie
Odolnosť voči zásadám		mierne odolná
Odolnosť voči kyselinám		mierne odolná
Odolnosť voči oleju		nie
Odolnosť voči benzínu		nie
Teplotný rozsah		-25 /+70 °C

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk



Hrúbka

(podľa EN 428)

1 mm (+/- 0,2 mm)

1,5 mm (+/- 0,2 mm)

2 mm (+/- 0,2 mm)

3 mm (+/- 0,3 mm)

4 mm (+/- 0,4 mm)

5 mm (+/- 0,5 mm)

6 mm (+/- 0,5 mm)

8 mm (+/- 0,6 mm)

10 mm (+/- 0,6 mm)

12 mm (+/- 1 mm)

15 mm (+/- 1 mm)

Štandardná dĺžka kotúčov

20 / 10 m (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **1-1,5 mm**

10 m (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **2-10 mm**

5 m (+0,2 /-0,1 m) pre hrúbky **12-15 mm**

Šírka kotúčov

max. 1,4 m (+/- 10 mm)

Kotúče v hrúbkach 1-2 mm dodávame neorezané s plusovou toleranciou min. +20 mm.

Textilné vložky

1 vložka pre hrúbky **2-15 mm**

2 vložky pre hrúbky **3-15 mm**

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk