

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 —  
NBR-SBR

70 +/- 5 **Sh A** 8 **MPa** 1,3 **g/cm<sup>3</sup>** 250 **%** -25 - +80 **°C** 1-15 **mm**  
**TVRDOŠŤ** **PEVNOSŤ V ŤAHU** **HUSTOTA** **ŤAŽNOSŤ** **TEPLTNÝ ROZSAH** **HRÚBKA**

Tesniaca doska určená do prostredia, v ktorom prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzínmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobená zo syntetickej zmesi kaučukov NBR-SBR s vhodnými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA**

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKA</b>	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
<b>POČET VLOŽIEK</b>	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

# TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 — NBR-SBR

## 7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

