

Povolené odchylky na TD, DEK a DD			
		v mm	v mm
Tloušťka	1	± 0,2	EN 428
	2 a 3	± 0,3	
	4	± 0,4	
	5 a 6	± 0,5	
	8 a 10	± 0,6	
	12 a 15	± 1,0	
Šířka	800 - 1400	± 10,0	EN 426
		± 10,0	
		± 10,0	
		± 10,0	
		± 10,0	
		± 10,0	
Povrchové nedostatky	bubliny	průměr: 1,0 cm ² maximum 6/m ²	
	jiné nečistoty	průměr: 1,0 cm ² maximum 5/m ²	
	faldy, záhyby	délka: 10 cm maximum 4/m ²	
	nedolisky	průměr: 1,5 cm ² maximum 6/m ²	
Vlny	okrajové	2 cm	
	středové	2 cm	